

Technisches Merkblatt

Holzpaste

Zum Reparieren und Auskitten von Holzschäden im gesamten Innenbereich.

Stand März 2025

EIGENSCHAFTEN

Gebrauchsfertige, leicht zu verarbeitende Spachtelmasse zum Ausbessern von Fehlstellen im Holz. Die Farben sind im Bedarfsfall untereinander mischbar. Mit der Holzpaste ausgebesserte Stellen können geschliffen, gehobelt, gefeilt, gesägt, gebohrt sowie gebeizt und lackiert werden. Trittfest.

ANWENDUNGSBEREICHE

Zur Ausbesserung von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen und Kerben im Holz. Geeignet für Möbel, Türen, Parkett, Vertäfelungen, Balken, Verbretterungen usw. Für Parkett/Laminat geeignet.

INHALTSSTOFFE (NACH VDL-RL 01)

Acrylatdispersion, diverse Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Methylcellulose, Weichmacher, Additive Konservierungsmittel auf Basis von Isothiazolonen VOC-Gehalt erfüllt EU-Richtlinie (2004/42/EG).

EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/e): < 130 g/l (2010).

TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungsviskosität: pastös

FARBTÖNE

natur, fichte, kiefer, buche, eiche, lärche, eiche mittel, kirschbaum, nussbaum, mahagoni, mahagoni dunkel, nussbaum dunkel, eiche dunkel, weiß, schwarz, kirschbaum dunkel, erle

GEBINDEGRÖßEN

60 g, 150 g und 250 g

LAGERUNG

Trocken und kühl lagern. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde nach Entnahme dicht verschließen.

ENTSORGUNG

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben (EAK-Nr. 08 01 12). Ausgetrocknete Holzpaste kann als Hausmüll entsorgt werden.

WASSERGEFÄHRDUNGSKLASSE

WGK 1: schwach wassergefährdend.

WARNHINWEISE

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Geeignete Schutzkleidung tragen. Nicht in Kanalisation, Oberflächenwasser oder Grundwasser gelangen lassen.

Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

VORBEREITUNG

Die auszubessernden Stellen müssen sauber, trocken, fett-, wachs- und harzfrei sein. Schlecht haftende Anstriche gründlich entfernen. Untergrund mit Körnung 180–240 leicht anschleifen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf langjähriger Erfahrung aus Forschung und Praxis. Sie dienen als unverbindliche Orientierungshilfe und stellen keine zugesicherte Eigenschaft dar.

Bitte prüfen Sie selbst, ob das Produkt für Ihren konkreten Anwendungsfall geeignet ist. Unsere Haftung bezieht sich ausschließlich auf die Qualität des Produkts – für Anwendungsfehler übernehmen wir keine Verantwortung. Produktanpassungen im Sinne technischer Weiterentwicklung oder ökologischer Optimierung behalten wir uns vor. Stand: März 2026

Hermann Sachse GmbH

Unter den Linden 10
10117 Berlin
Deutschland

Fon: 030 / 346 557 45
Mail: kontakt@hermann-sachse.de
www.hermann-sachse.de